

ORIGINAL MATT LACK



INTERIEUR

FICHE TECHNIQUE

Février 2010

Annule et remplace toute fiche antérieure

DESCRIPTION ET DESTINATION DU PRODUIT

| | |
|------------------------|--|
| Description: | Peinture laque tendue, mate, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse |
| Destination: | Décoration haut de gamme des murs et plafonds intérieurs et des boiseries. Spécial trafic intense. Travaux neufs et rénovation. |
| Propriétés: | Fort pouvoir couvrant Lessivable Séchage rapide Sans odeur |
| Classification: | AFNOR NFT 36-005 : Famille I- Classe 7b2 /4a |

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Aspect en pot: | Peinture légèrement onctueuse |
| Masse volumique: | 1,44 kg/L |
| Extrait sec: | En poids: 62 % En volume: 46 % |
| COV : | Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/L COV |
| Point éclair: | Sans objet |
| Aspect du film: | Tendu |
| Brillant spéculaire: | < 6 sous 60°, mat |
| Rendement: (Selon la norme NF T 30-073) | 10 à 14 m ² /L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application |
| Temps de séchage: (à 20°C et 65% H.R.) | Hors poussière: 1 heure Sec: 2 heures Recouvrete : 6 heures |
| Teintes : | 108 teintes de la carte couleurs excepté 165 PLUME, 123 MOST WHITE, 120 VOILE, 131 COTTON GREY. |
| Conditionnements: | 1 L et 2,5 L |
| Conservation: | 12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur |

ORIGINAL MATT LACK

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

- Dilution :** Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 10% à l'eau
Pistolet airless : Dilution de 10 à 15% en volume à l'eau
- Préparation du produit :** Brasser avant sa mise en œuvre
- Matériel d'application :** Rouleau mousse floquée «spécial laque acrylique»
Brosse «spécial laque acrylique»
Pistolet
- Nettoyage des outils :** A l'eau
- Conditions d'application :** Conformes au DTU 59.1
- Supports :** Etat et qualité conformes au DTU 59.1
- **Non revêtus :** Dérivés de plâtres non hydrofugés
Supports à base de liants hydrauliques
Bois et dérivés de bois, sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...)
 - **Revêtus :** Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes
Autres supports, nous consulter
- Préparation des supports :** Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
- **Supports non revêtus :** Dégraissage des bois et dérivés avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression
Ponçage léger de l'impression
 - **Supports revêtus :** Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage
- Systèmes d'application :**
Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

| | |
|-----------------|--|
| Supports | Métaux (Primaire adapté) / Autres supports et fonds compatibles |
| Primaire | 1 couche d' ORIGINAL WALL PRIMER après préparation du support |
| Finition | 2 couches d' ORIGINAL MATT LACK |

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

- Précautions d'emploi :** Le matériel utilisé pour l'application, la lumière ainsi que les couleurs environnantes peuvent avoir une influence sur la teinte d'origine
- Hygiène et sécurité :** Produit non classé dangereux
Consulter la fiche de données de sécurité

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.